

# ALAMBRE RECOCIDO

## ESPECIFICACIONES DE ALAMBRE RECOCIDO

CALIBRE	DÍAMETRO (PLG)	TOLERANCIA (PLG)	PESO (KG)
5/8	0.625	± .002	120 A 200
9/16	0.562	± .002	120 A 200
1/2	0.500	± .002	120 A 200
7/16	0.437	± .002	120 A 200
3/8	0.375	± .002	120 A 200
5/16	0.312	± .002	120 A 200
0	0.306	± .002	120 A 200
1	0.283	± .002	120 A 200
2	0.262	± .002	120 A 200
1/4	0.250	± .002	120 A 200
3	0.244	± .002	120 A 200
4	0.225	± .002	120 A 200
5	0.207	± .002	120 A 200
6	0.192	± .002	120 A 200
7	0.177	± .002	120 A 200
8	0.162	± .002	120 A 200
8 ½	0.155	± .002	120 A 200
9	0.148	± .002	120 A 200
9 ½	0.142	± .002	120 A 200
10	0.135	± .002	120 A 200
10 ½	0.128	± .002	120 A 200
11	0.120	± .002	120 A 200
11 ½	0.113	± .002	120 A 200
12	0.105	± .002	120 A 200
12 ½	0.099	± .002	120 A 200
13	0.091	± .002	120 A 200
13 ½	0.086	± .002	120 A 200
14	0.080	± .002	120 A 200
14 ½	0.076	± .002	120 A 200
15	0.072	± .002	120 A 200
15 ½	0.067	± .002	120 A 200
16	0.062	± .002	120 A 200

## DEFINICIÓN

Alambre bajo carbón con tratamiento térmico que le da la característica de Alta ductilidad, su apariencia es con o **sin cascarilla**.

## CARACTERÍSTICAS

Bajo carbón • Tratamiento térmico

## USO

Amarres en armados de castillos • Armados de losas • Insumo para procesos industriales

## VENTAJAS

Excelente calidad en su recocido • Menor suciedad al momento de trabajarlo • Misma suavidad a lo largo del alambre • Puede estar 100% libre de cascarilla si el cliente lo solicita • Peso de los rollos van desde 50 a 200kg



Para más información

**(81) 8154 6600**



[www.acerostitan.com](http://www.acerostitan.com)  
[ventas@acerostitan.com](mailto:ventas@acerostitan.com)