

SEMIFLECHA

ESPECIFICACIONES DE SEMIFLECHA

CALIBRE	DÍAMETRO (PLG)	TOLERANCIA (PLG)	PESO POR ATADO (KG)
5/8	0.625	± .002	1000 A 1500
9/16	0.562	± .002	1000 A 1500
1/2	0.500	± .002	1000 A 1500
7/16	0.437	± .002	1000 A 1500
3/8	0.375	± .002	1000 A 1500
5/16	0.312	± .002	1000 A 1500
0	0.306	± .002	1000 A 1500
1	0.283	± .002	1000 A 1500
2	0.262	± .002	1000 A 1500
1/4	0.250	± .002	1000 A 1500
3	0.244	± .002	1000 A 1500
4	0.225	± .002	1000 A 1500
5	0.207	± .002	1000 A 1500
6	0.192	± .002	1000 A 1500
7	0.177	± .002	1000 A 1500
8	0.162	± .002	1000 A 1500
8 ½	0.155	± .002	1000 A 1500
9	0.148	± .002	1000 A 1500
9 ½	0.142	± .002	1000 A 1500
10	0.135	± .002	1000 A 1500
10 ½	0.128	± .002	1000 A 1500
11	0.120	± .002	1000 A 1500
11 ½	0.113	± .002	1000 A 1500
12	0.105	± .002	1000 A 1500

DEFINICIÓN

Alambre de acero bajo carbón de acuerdo a la norma ASTM A 510, enderezado y cortado a longitud de 6.10 mts estándar.

CARACTERÍSTICAS

Se maneja en diferentes calibres desde 12 hasta 5/8" estándar • Trefilado en frío • Enderezado y corte • Libre de óxido • Atados de 1000 a 1500 kg • Cortes o diámetros especiales y otros grados de acero, serán tratadas directamente con el cliente.

USO

Este producto tiene aplicaciones industriales varias como la fabricación de artesanías, juguetes, parrillas, exhibidores, entre otros.

VENTAJAS

Excelente maleabilidad • Características físicas y químicas controladas • Acabado limpio y con poco lubricante



Para más información

(81) 8154 6600



www.acerostitan.com
ventas@acerostitan.com